alcea s.r.l. 20030 senago (milano) 18 via piemonte tel. 02.99014.1 fax 02.99014.300 ufficio vendite tel. 02.99014.880 fax 800.827.159 alcea@alcea.com www.alcea.com

cap. soc. 125.000 € i.v. codice fiscale, partita iva e registro imprese IT00718900152 REA milano 422086



Техническое описание

Код продукта

53050000

Название

Белый грунт полиуретановый

Свойства

Грунт с хорошим заполнением, отлично укрывает, быстро сохнет.

Продукт с высоким содержанием диоксида титана.

<u>Назначение</u>

Белый грунт полиуретановый. Предназначен для окрашивания по типу закрытой поры плоских панелей, сборной мебели, стульев и карнизов. Отлично подходит для вертикального нанесения. Предназначен для нанесения на МДФ или дерево, возможно нанесение с большим

расходом. Обладает хорошим уровнем эластичности

Тех.данные

Плотность, кг/л при 20°C : 1,364(±0,050)

Вязкость : 30 (± 3) сек Ford 8

Сухой остаток по весу $: 68 (\pm 2) \%$, Сухой остаток по весу отвердителя $: 29 (\pm 2) \%$,

Сухой остаток по весу после отвер-

ждения : 55 (± 2) %,

Жизнеспособность : 4 часа

Приготовл. смеси

53050000: 100 частей к весу9916K699: 50 частей к весуDL0230: 15-20 частей к весу

Тех.информация

Способ нанесения : распыление Рекомендуемая вязкость : 18 (± 2) сек.

Расход : 140-180 г/кв.м. на один слой

Количество слоев : 1или 2

Готов к шлифованию : 2 часа (20° C) Полное отверждение : 12 часов (20° C)

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищенных от

влажности.