

## Техническое описание

<b><u>Код продукта</u></b>	<b>9903-1503</b>
<b><u>Название</u></b>	<b>Лак матовый акриловый прозрачный</b>
<b><u>Свойства</u></b>	99031503- используется как как финишный лак. Идеально подходит для светлых и слегка окрашенных пород дерева. Возможно его использование в качестве самогрунтующегося лака.
<b><u>Назначение</u></b>	Прозрачный акриловый лак, подходит для открыто- или закрытопористой отделки плоских панелей или готовой мебели. Рекомендуются для выбеленного с помощью перекиси водорода дерева.
<b><u>Тех.данные</u></b>	Плотность, кг/л : 0,910 (±0,020) Вязкость* : 30 (± 2) сек Сухой остаток по весу : 22 (± 2) %, Сухой остаток по весу, отвердителя : 35(± 2) %, Сухой остаток по весу, после отверждения : 21 (± 2) %, с 10% СТ0А67 Жизнеспособность смеси : 10-12 часов *Ford 4 при 20°C
<b><u>Приготовл. смеси</u></b>	<b>9903-1503</b> : 100 частей к весу или объёму <b>9976-0699</b> : 10 частей к весу или объёму <b>9057-0000</b> : 20-30 частей к весу или объёму
<b><u>Тех.информация</u></b>	Метод нанесения : распыление или наливом Вязкость при нанесении* : 15(± 2) сек. Рекомендуемый расход : 110 – 120 г/м <sup>2</sup> на слой Количество слоев : 1 или 2 слоя Полное высыхание : 4 часа (20° С) *Ford 4 при 20°C
<b><u>Хранение</u></b>	: 12 месяцев в закрытой таре при макс. 30° С и в сухом помещении.