

Двухкомпонентный полиуретановый грунт. Применяется для отделки мебельных фасадов, столешниц из различных пород дерева.

Технические показатели

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Сухой остаток: _____ | 42±2% |
| Плотность:(DIN 51 757) _____ | 0,98±0,02 |
| Вязкость основы:(DIN 4) _____ | тиксотропный |
| Блеск: _____ | полуматовый |

Свойства покрытия

- высокая твердость;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость.

Подложки

Различные породы дерева, различные виды натурального шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

| | |
|---|--------------------------|
| Смешивание компонентов: | По массе: |
| PU-0.103 для столешниц | 100 |
| Отвердитель №044 | 50 |
| Разбавитель _____ | “Разбавитель для ПУ ЛКМ” |
| Межслойная выдержка (мокрый-по-мокрому) _____ | 30-50 минут |
| Жизнеспособность композиции при 20°C _____ | 3 часа |
| Теоретический расход _____ | 120-150 г/м ² |

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Для сухого шлифования

P 280
для заключительной обработки
P 320

| Способ нанесения | Давление, атм | Сопла, мм | Количество слоев | Разбавитель |
|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|
| Пневматическое распыление | 2,5-4,0 | 1,8-2 | 2 | 10-20% |

Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

| | от пыли | на отлип | до шлифования | | до перекрытия |
|-----------|----------|----------|---------------|--------|---------------|
| | | | руч. | мех. | |
| При 20° C | 10 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 2 часа |

Упаковка

Грунт PU-0.103 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №044 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.103 - 12 месяцев
Отвердитель №044 - 4 месяца