

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет:	белый
Сухой остаток:	72±2%
Плотность:(DIN 51 757)	1,45±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	тиксотропный
Блеск:	матовый

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ)

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-0.202	100	100
Отвердитель №034	50	70
Разбавитель	"Разбавитель для ПУ ЛКМ"	
Жизнеспособность композиции при 20°C	1,5 часа	

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Для сухого шлифования

P 280
для заключительной обработки
P 320

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2	5-10%
Безвоздушное распыление	-	-	1	0%

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Рекомендуемая толщина покрытия

Сухая пленка	Теоретический расход
100 мкм	160 г/м ²
200 мкм	320 г/ м ²

Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности.

Сушка с отвердителем №034

	<i>от пыли</i>	<i>на отлип</i>	<i>до полного высыхания</i>	<i>до ручного шлифования</i>	<i>до механич. шлифования</i>
При 20° С	20 минут	40 минут	12 часов	1,5 часа	1,5-2 часа

Последующие покрытия

- Акриловые эмали;
- Полиуретановые эмали.

Упаковка

Грунт PU-0.202 - 30 кг в 25 литровом евроведре
Отвердитель №034 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.202 - 12 месяцев
Отвердитель №034 - 4 месяца